

## AIR FİLE / AIR MESH



01



02



03



04



05



06



07



08



09

## A GRUBU


## AIR FİLE / AIR MESH



10



11



12



13



14



15



16



17



18

## AIR FİLE / AIR MESH

## AIR FİLE / AIR MESH ÜRÜN İÇERİĞİ

TEST TİPİ	BİRİM	NORM	TEST KOD	STD. TEST
AĞIRLIK	g/m <sup>2</sup>	280 ± 5%		
KALINLIK	mm	1,00 ± 5%		
KOPMA (ENİNE)	N	> 600	M-003	ISO 1421
KOPMA (BOYUNA)	N	> 800	M-003	ISO 1421
YIRTILMA (ENİNE)	N	> 120	M-008	ISO 4674
YIRTILMA (BOYUNA)	N	> 130	M-008	ISO 4674
UZAMA (ENİNE)	%	> 60	M-007	ISO 1421
UZAMA (BOYUNA)	%	> 70	M-007	ISO 1421
YAPISMA	N	> 60	M-004	ISO 2411
BÜKÜLME DAYANIKLILIĞI	ftx	> 200.000	M-009	ISO 7854
SÜRTÜNME (MARTINDALE)	rub	> 50.000	M-018	DIN 53863
SÜRTME HASLIĞI (KURU)	gs	> 5	M-017	IS105 X 12
SÜRTME HASLIĞI (ISLAK)	gs	> 5	M-017	IS105 X 12
İŞİK HASLIĞI (AÇIK RENKLER)	bw	> 4	M-020	IS105B02
İŞİK HASLIĞI (KOYU RENKLER)	bw	> 5	M-020	IS105B02
<b>İÇERİK ( COMPOSITION )</b>				
BİLEŞEN	%			
POLYESTER		100		

RENK UYUMU: Lotlar Arası Ton Farkı Uluslararası Toleranslar Dahilindedir.

\*KAHVE ÇAY VB. SIVI DOKÜMELERİ HALİNDE: Emiciliği yüksek olan bir bez veya kağıt kullanınız. Hemen silmeyiniz. Kalan nemli yumuşak bir bez ile dairesel hareketlerle hafifçe siliniz.  
 YAĞ LEKELERİ: Sabunlu pamuklu bez ile hafifçe silindikten sonra, yüzey temiz nemli bir bez ile birkez daha siliniz ve kurulaştırınız.  
 TOZLANMASI HALİNDE: Yüzyeğdeki toz, vakumlu temizleme aleti veya yumuşak başlıklı fırça yardımıyla temizleyiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz.

## FİLE / MESH

## A -GRUBU

## FİLE / MESH


## FİLE / MESH




01




02




03



10




11




12



04



05



06




13



14



15



07



08




09



16



17



18

TEST TİPİ	FİLE / MESH ÜRÜN İÇERİĞİ			
	BİRİM	NORM	TEST KOD	STD. TEST
AĞIRLIK	g/m <sup>2</sup>	280 ± 5%		
KALINLIK	mm	1,00 ± 5%		
KOPMA (ENİNE)	N	> 600	M-003	ISO 1421
KOPMA (BOYUNA)	N	> 800	M-003	ISO 1421
YIRTILMA (ENİNE)	N	> 120	M-008	ISO 4674
YIRTILMA (BOYUNA)	N	> 130	M-008	ISO 4674
UZAMA (ENİNE)	%	> 60	M-007	ISO 1421
UZAMA (BOYUNA)	%	> 70	M-007	ISO 1421
YAPISMA	N	> 60	M-004	ISO 2411
BÜKÜLME DAYANIKLILIĞI	fix	> 200.000	M-009	ISO 7854
SÜRTÜNME (MARTINDALE)	rub	> 50.000	M-018	DIN 53863
SÜRTME HASLIĞI (KURU)	gs	> 5	M-017	IS105 X 12
SÜRTME HASLIĞI (ISLAK)	gs	> 5	M-017	IS105 X 12
İŞİK HASLIĞI (AÇIK RENKLER)	bw	> 4	M-020	IS105B02
İŞİK HASLIĞI (KOYU RENKLER)	bw	> 5	M-020	IS105B02
<b>İÇERİK ( COMPOSITION)</b>				
BİLEŞEN	%			
POLYESTER	100			
RENK UYUMU:	Lotlar Arası Ton Farkı Uluslararası Toleranslar Dahildir.			
*KAHVE ÇAY V.B. SIVI DÖKÜLMELERİ HALİNDE: Emiciliği yüksek olan bir bez veya kağıt kullanınız. Hemen silmeyiniz. Kalan nemi yumuşak bir bez ile dairesel hareketlerle hafifçe siliniz.				
YAĞ LERELERİ: Sabunu parmakla bez ile hafifçe silindikten sonra, yağlı temizleme nemli bir bez ile birkez daha siliniz ve kurudunuz.				
TOZLANMASI HALİNDE: Yüzyüklü toz, vakumlu temizleme aleti veya yumuşak başlıklı fırça yardımıyla temizleyiniz. Dışarı güneş ışığından koruyunuz.				